



Fassaden-Armierungsfarbe

D 1022

Werkstoff:

Dispersions-Grundbeschichtung für den Außenbereich. Rissarmierender Außenanstrich auf Putz und Beton.

Anwendung:

Voranstrich, auf mineralischem Untergrund wie Putz, Beton, Gips, Kalksandstein sowie Altanstriche von Dispersions- und Mineralfarben. Zur Überarbeitung von Haarrissen und Oberflächenspannungsrisse.

Eigenschaften:

Hervorragend rissarmierend, spannungsarm, wasserabweisend, alkaliresistent, wasserverdünnbar, umweltfreundlich. HAERING Fassaden-Armierungsfarbe wirkt rissarmierend im Bereich von kleineren bis mittleren, ruhenden Haarrissen bzw. Schwindrisse, die nicht auf Konstruktions- oder bautechnische Fehler zurückzuführen sind.

D 1022 Fassaden-Armierungsfarbe ist eine Grundbeschichtung und muss mit entsprechenden Fassadenfarben überstrichen werden !

Untergrund:

Dieser muss trocken, fest und frei von Schalöl sein. Lose Teile sind zu entfernen. Saugenden Untergrund mit HAERING-Tiefgrund K 3520 oder HAERING-Tiefgrund D 2442 -LF- einlassen. Nicht kreidende Kunstharzputze und Dispersionsfarbanstriche nur reinigen. (Siehe auch TM-Untergrundvorbehandlung).

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur :

Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken.

Verarbeitung:

Mit Streichbürste oder Farbwalze

1. Anstrich mit ca. 5 bis 10 % Wasser verdünnen.

2. Anstrich unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnen.

Damit ein Aufstellen der Fasern vermieden wird, ist die Beschichtung im nassen Zustand mit einer feuchten, feinporigen Schaumstoffwalze nochmals mit leichtem Druck abzuwalzen!

Technische Daten:

Zusammensetzung

VDL-Richtlinien:

Acrylat-Copolymer-Dispersion. Titandioxid und spezielle mineralische Füllstoff-Kombination, Fasern.

Dichte:

Ca.: 1,6 g/cm³

Glanzgrad:

matt

Farbton:

Weiss

Abtönen:

Pastellöne max. 3 %
HAERING-Volltonfarben
Kräftige Farbtöne ab Werk.

Verdünnung:

Wasser, max. 5 bis 10 %

Verarbeitung:

Farbwalze, Streichbürste

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter + 5 °C

Verbrauch / Ergiebigkeit:

Ca. 350 ml/m² .
Je Anstrich und in
Abhängigkeit vom Untergrund

Trocknung:

Ca. 12 h bei 20 °C und
65 % rel. Luftfeuchte

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit
Wasser

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei.
Lagerstabilität im gut
verschlossenen Original-
gebinde 12 Monate.

Gefahrstoffverordnung:

Entfällt

Angaben zum Transport:

Kein Gefahrgut

Produkt-Code:

M - DF 02

EU-Grenzwert für dieses

Produkt:
Kategorie:
c (Wb): 40 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält
< 1 g/l VOC

Entsorgung:

Nur restentleerte Verpackung
zum Recycling geben.
Information ggf. vom örtlichen
Entsorger einholen

Technische Information: Stand 11.08.2008

Diese Information wurde nach neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

HAERING GmbH • Mühlstraße 2 – 10 • 74199 Untergruppenbach – Unterheinriet
Tel: 07130/47020 • FAX: 07130/470210
www.haering-lacke.de • info@haering-lacke.de